



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:
LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesambetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------

1. Vliestapeten

1.10. Vliestapete
Vliestapete. Glattes Decken- und Wandvlies für den Innenbereich.
Hergestellt aus Zellstoff, Textilfasern (Glasfaserfrei) und Acryl-
bindemittel.

Zur Sanierung rauer oder ungleichmäßiger Untergründe und Misch-
untergründe.

Produkt: marburg Patent Sanier Vlies
Art.Nr. 9790 bzw. 9769 je nach Untergrundbeschaffenheit.

9790: 130 g/m² für glatte Mischuntergründe
(z.B. Gipskartonwände, glatter Sichtbeton)

9769: 150 g/m² für raue, strukturierte Untergründe
(z.B. Raufaser, Glasfaser, alte Ölsocket)

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, neutral und tragfähig sein.
Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem
wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel festigen. Der Untergrund
muss leicht saugfähig bleiben, nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16)
Alte Tapeten und wasserlösliche Anstriche sind restlos zu entfernen.
Trockenbau: Werden auf Patent Sanier Vlies nachfolgend Tapezier-
arbeiten ausgeführt, ist eine Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 aus-
reichend.

Verarbeitung

Klebstoffe nach Herstellerangaben gleichmäßig auf den Untergrund
auftragen und die zugeschnittene Tapetenbahn trocken ins Kleberbett
einlegen und mit Moosgummiwalze oder Tapezierwischer andrücken.
Weitere Verlegeanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Klebstoffe

1. Normal und schwach saugende Untergründe:
(gestrichener Innenwandputz, Mischuntergründe, Gipsfaserplatten
Span- oder Tischlerplatten, glatte Betonflächen und matte Disper-
sionsfarbeschichtungen)
- verarbeiten mit Metylan NP Neuputzkleister im Ansatzverhältnis
1:10 (1 kg Kleber auf 10 ltr. Wasser)
(Bei Verkleben auf glatten Sichtbetonflächen entfällt das Spachteln
und Schleifen.)

2. Nicht saugende, sehr glatte Untergründe:
(Kunststoffflächen wie Resopal, Metall- Keramikflächen, Untergrund mit Klebemittelrückständen und auf alten festsitzenden Glatt-Vinyl-Wandbelägen)
- verarbeiten mit gebrauchsfertigem Metylan OVALT V – Kleber (Henkel)

3. Strukturierte Untergründe:
(alte Glasgewebeflächen, Strukturputze, Buntsteinputze, Raufaserstrukturfarben)
- verarbeiten mit spachtelfähigem Metylan OVALIT P, der mit dem Zahnspachtel aufgezogen wird.
Die PATENT VLIES – Bahn trocken einlegen und mit einem Tapezier-spachtel oder einer Glättkelle andrücken, damit eine ausgeglichene und glatte Vliesoberfläche entsteht.

Allgemeine Hinweise

Kleister- bzw. Klebemittelflecke auf der Vorderseite im frischen Zustand entfernen.

Die Tapezierung darf nicht zu schnell durch Zugluft oder starkes Heizen trocknen.

Bei nachfolgender Tapezierung PATENT VLIES mit verdünntem Spezialkleister (200 g Kleister auf 8 ltr. Wasser) vorkleistern und mindestens mit Metylan Spezialkleister (200 g Kleister auf 4 ltr. Wasser) verkleben.

Reste und Verschnitt können problemlos als Hausmüll entsorgt werden.

Renovierung

Alle mit Kleister verklebten Tapeten lassen sich bei späterer Renovierung In üblicher Art und Weise entfernen, ohne dass die PATENT VLIES – Oberflächen beschädigt wird.

MARBURGER TAPETENFABRIK
J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt
marburg OBJEKT

Tel. 06422 81 - 133
objekt@marburg.com